Общество с ограниченной ответственностью
«Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»

Адрес местонахождения: 211060, Республика Беларусь,
Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б

Тел./факс: +375 (02136) 5-91-69
kohtz@ktz.by

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. Сертификат соответствия BY/112 05.01. 015.01 00042 с 25.07.2024г.

Система экологического менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000540 от 27.05.2025г.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сертификат соответствия RUSEXP-RU-000539 от 27.05.2025г.

Паспорт качества № 2105

Кольца уплотнительные из эластомерных материалов ТУ BY 390353931.031-2018 с изм. №№1-7

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

Условное обозначение продукции: **Кольцо уплотнительное Тип1 DN/OD 315 WT TPE-V**

№ партии: **21-25-3040005**

Дата изготовления: **с 05.07.2025 по 10.07.2025**

Размер партии, шт: **7 200**

Марка сырья: **Эластомер термопластичный Elastron P.V101.A50.B**

№	Наименование показателя	Значение показателя по ТНПА	Значение показателя фактическое
1	Внешний вид, маркировка	таблица 16, п.1	соответствует
2	Размер D, мм	305,0 ± 2,4	304,6
3	Размер b, мм	17,5 ± 0,50	17,3
4	Размер h, мм	28,00 ± 0,6	27,8
5	Твердость по Шору А	50 ± 5	51*
6	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	3	3,11*
7	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	308*
8	Изменение объёма в воде за 7 суток при 70°С, %, не более	+8/-1	+4,6*
Условия хранения: Не допускается транспортирование и хранение колец совместно с маслами, бензином, а также с другими веществами, разрушающими материал колец. Кольца следует хранить в крытых помещениях при температуре не выше 25 °С, предпочтительно ниже 15 °С. Кольца должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и искусственного освещения с высоким содержанием ультрафиолетовых лучей. Кольца не должны хранится в помещении с любым оборудованием, способным к генерированию озона. В помещениях для хранения не должно быть продуктов сгорания или органических испарений. Во время хранения кольца должны быть защищены от контакта с жидкими и полужидкими материалами (например, бензином, смазкой, кислотой, дезинфицирующими средствами, чистящими жидкостями) или их парами. Кольца должны храниться в чистом состоянии, свободном от напряжений, исключая растягивающие, сжимающие нагрузки или другие деформации.			
Гарантийный срок: 5 лет со дня изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.			

Примечание: * По протоколам периодических испытаний

Заключение: Качество Колец уплотнительных из эластомерных материалов соответствует требованиям ТУ BY 390353931.031-2018 с изм. №№1-7

Инженер-лаборант		Ладкова Г. А.	9 июля 2025 г.
(должность, подразделение)	(подпись)	(расшифровка подписи)	

Рег.№ УП-06507370